

OK 92.18



Eletrodo para ferro fundido.

Classificações	AWS/ASME SFA5.15 : ENi-CI
Aprovações	ASME SFA5.15 : ENi-CI
Corrente de Soldagem	DC+, AC
Tipo da Liga	Ni-base alloy

Typical Charpy V-Notch Properties	
As Welded Result	As Welded Testing Temperature
30 J	20 °C

Deposição		
Diameter	Current	Voltage
2.5 mm	65-100 A	16-22 V
3.25 mm	90-140 A	16-22 V
4 mm	110-180 A	16-22 V